

# КЛЕЙ 88 СА

## Клей 88 СА ТУ 38.105.1760-89

Клей 88-СА представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе наирита бутилфенолформальдегидной смолы. Клей 88-СА не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов. Клей 88-СА применяется для приклейки холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также для склеивания резины с резиной. Широкое применение 88-СА нашел в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве для отделочных работ (приклеивание линолеума). Изделия, склеенные Клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в воздушной среде, в морской и пресной воде в интервале температур от минус 40°С до плюс 50°С. Клей перед отбором проб и употреблением ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ! Склеиваемые поверхности обработать шлифовальной шкуркой, протереть растворителем, просушить 10-15 минут, нанести тонкий слой клея, выдержать 12-15 минут, нанести второй слой клея, выдержать 5-10 минут, плотно прижать склеиваемые поверхности и дать выдержку 24 часа. Температура применяемого клея должна быть не ниже 18°С. Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Используется для склеивания резин с резинами, металлами, в том числе и окрашенными, стеклом, деревом и другими материалами. Клей великолепно приклеивает линолеум и напольные покрытия, облицовочную плитку, поролон и другие материалы. Клей изготовлен из специальных марок клеевых каучуков и поэтому обладает высокой склеивающей способностью. Гарантийный срок хранения клея 88-СА с момента изготовления - 6 месяцев. Концентрация - 24±3%

### Технические характеристики клей 88 СА

Свойства / марка	88 СА
цвет	от серого-зеленого до белого
условная вязкость при температуре по вискозиметру типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с	10-40
прочность связи резины 56 со сталью 3 через 24 ч. после склеивания:	
- при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее	2,31 (2,36)
- при отрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	1,08 (11,00)
срок хранения	6 месяцев

## КЛЕЙ 88 СА

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.  
Быстрая комплектация и доставка по Украине.  
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

**ООО Укрпостач, Украина**  
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8  
тел: 8(067) 301-06-86  
тел/факс: 8(057) 755-89-65  
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009