

КЛЕЙ 88 НП

Клей 88 НП ТУ 2513-042-23336352-01

Клей 88-НП представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе неопрена фенолоформальдегидной смолы. Клей 88-НП не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов. Клей 88-НП применяется для приклейки холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также для склеивания резины с резиной. Широкое применение 88-НП нашел в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве для отделочных работ (приклеивание линолеума). Клей 88-НП не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Изделия, склеенные клеем 88-НП, могут эксплуатироваться в воздушной среде, морской и пресной воде в интервале температур от минус 50°С до плюс 70°С. Клей перед отбором проб и употреблением ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ! Склеиваемые поверхности обработать шлифовальной шкуркой, протереть растворителем, просушить 10-15 минут, нанести тонкий слой клея, выдержать 12-15 минут, нанести второй слой клея, выдержать 5-10 минут, плотно прижать склеиваемые поверхности и дать выдержку 24 часа. Температура применяемого клея должна быть не ниже 18°С. Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Гарантийный срок хранения клея 88-НП с момента изготовления - 6 месяцев.

Технические характеристики клей 88 НП

Свойства / марка	88 НП
Внешний вид	однородная вязко-текущая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета (при температуре не ниже 15°С)
Условная вязкость при температуре по вискозиметру типа ВЗ-1, с	15-40
Прочность связи вулканизированной резины П-56 (ТУ 38 0051166-98) с алюминиевым сплавом Д-16 (ГОСТ 21631-76) или сталью Ст.3 (ГОСТ 380-88) через 24 ч после склеивания при температуре (23±5)°С:	
- при отслаивании н/мм (кгс/см), не менее	1,96 (20)
- при отрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	1,08 (11,0)
Скорость отслаивания вулканизированной резины П-56 (ТУ 38 0051166-98) с алюминиевым сплавом Д-16 (ГОСТ 21631-76) или сталью Ст.3 (ГОСТ 380-88) через (24±0,5) ч. после склеивания клеем под воздействием отслаивающей нагрузки (0,31±0,05) Н/мм (0,32±0,06) кгс/см при температуре (70±2)°С см/мин, не более	0,7
Срок хранения	6 месяцев

КЛЕЙ 88 НП

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009